



SBARRAMENTO RISALITA CAPILLARE



FASI APPLICATIVE

- a) **Sbarramento risalita capillare**
- 1 REALIZZAZIONE PERFORI**
 Perforare la muratura ad un'altezza di circa 15/20 cm dalla quota del pavimento. I fori devono essere realizzati ad una distanza di 15 cm l'uno dall'altro, con diametro di circa 22 mm e leggermente inclinati verso il basso. Per spessori della muratura fino a 50-60 cm o per murature accessibili solo da un lato, la profondità del foro deve essere di 5 cm inferiore rispetto a quella del muro, mentre, se lo spessore della muratura è maggiore eseguire i fori su entrambi i lati.
 - 2 INSTALLAZIONE INIETTORI E DIFFUSORE**
 Depolverizzare i fori con aria compressa. Inserire il tubo, appositamente forato, all'interno della muratura in modo che la sua lunghezza risulti inferiore di 5 cm rispetto alla profondità del foro e che sporga di alcuni centimetri verso l'esterno. Collegare, all'estremità libera del tubo, l'iniettore collegato al diffusore.
 - 3 INIEZIONE**
 Versare la resina **KIMICOVER IN** da iniettare all'interno delle apposite sacche del diffusore e lasciarla penetrare per gravità per 24 ore. Rimuovere gli iniettori e, dopo 7 giorni circa, procedere alla chiusura dei fori con malte della linea **LIMEPOR**.

- b) **Realizzazione intonaco deumidificante**
 c) **Realizzazione intonaco deumidificante con barriera antisale**

- 1 PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI**
 Rimuovere l'eventuale intonaco esistente per un'altezza pari al punto massimo in cui si nota l'umidità aumentata del doppio dello spessore del muro e pulire accuratamente la superficie con eliminazione totale di polvere, grasso, vecchie vernici friabili, parti inconsistenti. Scarnire i giunti di malta friabili e stuccarli con malte da muratura a base di calce idraulica naturale. Idrolavare a saturazione la muratura.
- 2 REALIZZAZIONE RINZAFFO**
 Nel caso di realizzazione di intonaci deumidificanti con aggiunta di barriera antisale, realizzare uno strato di rinzafo antisale mediante l'applicazione del prodotto **LIMEPOR RZ**, distribuendo il prodotto uniformemente su tutta la superficie da trattare. Qualora alcune zone della muratura, dopo 1-2 giorni, presentassero ancora fuoriuscita di sali e/o zone molto bagnate, stendere una ulteriore mano di rinzafo antisale. Nel caso di realizzazione di solo intonaco deumidificante, applicare uno strato di rinzafo mediante l'applicazione di malta **LIMEPOR MONO**.
- 3 REALIZZAZIONE INTONACO**
 Dopo 24 ore, bagnare il supporto e applicare, nel caso di precedente realizzazione di rinzafo antisale, uno sprizzo d'aggrappo preliminare con **LIMEPOR RZ**, e successivamente la malta deumidificante pronta all'uso **LIMEPOR MONO**, con uno spessore minimo di 2 cm. Altrimenti dopo aver bagnato il supporto applicare direttamente la malta **LIMEPOR MONO**.
- 4 RASATURA**
 A completamento della stagionatura dell'intonaco, realizzare la rasatura con malta a base calce **LIMEPOR EDO**. In caso di forti spessori e supporti non omogenei o deboli, è consigliabile inserire nella finitura scelta adeguate reti per rasature armate tipo **Kimitech 350**.
- 5 EVENTUALI VERNICIATURE FINALI**
 Eventuali verniciature finali devono essere effettuate a completo asciugamento della superficie ed utilizzando prodotti permeabili al vapore.

INTONACO DEUMIDIFICANTE

INTONACO DEUMIDIFICANTE CON BARRIERA ANTISALE

