

KIMISTONE GRAFIX MOOVE S

Pulitore, estrattore di vernici ed imbrattamenti
vandalici su pietra, superfici metalliche e vetro

DESCRIZIONE

Pulitore per la rimozione di scritte vandaliche; solubilizza le macchie dovute a spray, inchiostri e pennarelli senza alterare la superficie di pietra e manufatti. Il prodotto è in grado inoltre di rimuovere i residui collosi dei nastri adesivi e di eliminare i graffiti da vetri e lamiere. Si caratterizza per la neutralità della formulazione; è infatti un prodotto neutro, di aspetto addensato e carattere tixotropico, formulato con mix di componenti totalmente esenti da solventi clorurati di qualsiasi natura.

Grazie ad una formulazione bilanciata ed aggressiva, il prodotto è in grado di asportare con facilità e rapidità vernici e smalti anche particolarmente invecchiati, presenti su qualsiasi superficie (legno, metallo, muro), con eccezione di plastiche e vetroresina.

CONFEZIONI



Tanica da 4 lt

CONSUMO

0,1-0,3 lt/m² in dipendenza
della porosità e della rugosità
superficiale del supporto

IMPIEGHI

Idoneo per la rimozione di scritte vandaliche da materiali lapidei delicati, mattone, marmi pregiati, pietre naturali, pietre piombate, pietre artificiali, CLS, metalli, vetri. È possibile impiegarlo anche in presenza di imbrattamenti stratificati, fortemente penetrati e vecchi, agendo come indicato nei metodi di applicazione.

KIMISTONE GRAFIX MOOVE S

APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e si applica rigorosamente su superfici perfettamente asciutte in quanto l'acqua inibisce l'azione del prodotto.

Applicare il prodotto con pennello o rullo o spatola dal basso in alto coprendo l'imbrattamento e tutto intorno in modo deciso e abbondante. Lo spessore dello strato dovrà essere di 2-3 mm. circa.

È indispensabile applicare il prodotto anche nella parte sottostante l'imbrattamento, se possibile per un'altezza pari a quella dell'imbrattamento: ciò impedisce che le colature di vernice dissolta vadano a macchiare le zone pulite sottostanti.

Lasciare agire minimo 20-30 min. poi spazzolare energicamente e risciacquare con acqua in pressione dove possibile. In presenza di imbrattamenti stratificati, fortemente penetrati o molto vecchi i tempi di azione si allungano. In questi casi, mano a mano che le vernici dissolte colano, asportarle con carta assorbente ed aggiungere nuovo prodotto sulle restanti vernici. Solo alla fine, quando sono state dissolte tutte le vernici, risciacquare con acqua in pressione.

Si consiglia di non impiegare il prodotto su superfici esposte al sole o comunque riscaldate.



Applicazione a rullo
o pennello



Lasciare agire minimo
20-30 minuti

KIMISTONE GRAFIX MOOVE S

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE TIPICO
Stato fisico	Fluido, fortemente addensato
Presenza di solventi	Esente da solventi clorurati
Viscosità a 20°	7500 mPa·s
Densità	1,1 g/cm ³
pH	7
Colore	Incolore / bianco opaco

KIMISTONE GRAFIX MOOVE S

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.

Proteggere i supporti cui il prodotto non è destinato. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei.

Non applicare in caso di pioggia imminente o in presenza di nebbia o su superfici bagnate da condensa o rugiada. Non applicare il prodotto su superfici assolate o con temperature superiori a +30°C o inferiori a +5°C.

Effettuare sempre test preliminari.

Non applicare il prodotto su materiali diversi da quelli indicati ed in particolare non applicare su poliestere, poliuretani, PVC, ABS e vetroresina.

In ogni caso non applicare su verniciature realizzate su metallo ma non trattate termicamente in forno.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in opera del prodotto devono essere pulite con acqua prima dell'indurimento.

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità.

Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

STOCCAGGIO

Il prodotto teme il gelo.

Immagazzinare il prodotto in luogo riparato ed asciutto ad una temperatura non inferiore a +5°C. In queste condizioni e in contenitori chiusi, la sua stabilità è di 36 mesi.

SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

I prodotti Kimia possono supportare i progettisti nella realizzazione di:

- lavori certificati LEED®
- lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC BUILDING®
- "appalti verdi" della Pubblica Amministrazione (Criteri Ambientali Minimi)

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo email ufficiotecnico@kimia.it