

KIMICOVER FIX MV

Resina epossidica bicomponente a media viscosità formulata per la preparazione di supporti da impermeabilizzare con resine Kimicover

DESCRIZIONE

Kimicover FIX MV è un primer epossidico bicomponente all'acqua a media viscosità impiegato in caso di impermeabilizzazioni su massetti fortemente alcalini, ancora eccessivamente umidi al momento dell'applicazione della guaina impermeabilizzante e/o a causa di infiltrazioni successive rese possibili da carenze applicative (non corretto trattamento di giunti e risvolti). Viene fornito in due contenitori pre-dosati (A resina + B, indurente) e può essere applicato a rullo o pennello.

IMPIEGHI

Trattamento massetti di nuova realizzazione, di massetti esistenti, realizzati su guaine bituminose sottostanti.

CERTIFICAZIONI

Kimicover FIX MV è marcato CE come rivestimento protettivo secondo la 1504-2 per principi di intervento MC e IR.

CONFEZIONI



Secchio parte A da 1,3 Kg +
bottiglia parte B da 4,7 Kg

CONSUMO

0,2-0,6 Kg/m² in funzione del
grado di porosità del supporto



KIMICOVER FIX MV

APPLICAZIONE

Per la preparazione del prodotto, unire il componente A con il componente B e miscelare accuratamente con trapano a basso numero di giri (200-300 al minuto) fino ad ottenere un perfetto amalgama.

Kimicover FIX MV deve essere applicato su supporti meccanicamente consistenti ed adeguatamente predisposti (perché risultino privi di vecchie vernici, polveri, grassi, parti incoerenti e/o in distacco).

Stendere il prodotto a pennello o rullo programmando la posa in considerazione che l'applicazione del successivo rivestimento dovrà essere realizzato tra le 6 e le 36 ore successive.



Applicazione
a rullo, pennello
o spazzolone



Tempo di indurimento
completo: 7 gg

KIMICOVER FIX MV

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORE TIPICO
Colore	Rosso
Consistenza dell'impasto	Pasta fluida
Tempo di lavorabilità	60 minuti
Viscosità tipo Brookfield (300 r.p.m. e 25°C) UNI 8490-3	100 - 120 mPa·s
Tempo di gelo	1h
Temperatura di transizione vetrosa Tg EN 12614	+77 °C
Indurimento completo	7 giorni
Temperatura minima di applicazione	+ 5 °C

KIMICOVER FIX MV

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.

Non applicare il prodotto con imminente previsione di pioggia, in presenza di nebbia e rugiada o con temperature inferiori a + 5°C .

Le attrezzature impiegate per la preparazione e la posa in opera del prodotto devono essere pulite con acqua prima dell'indurimento.

Kimicover FIX MV deve essere maneggiato con cautela: utilizzare guanti, creme di protezione ed occhiali per evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua calda e consultare un medico.

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative. Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità.

Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

STOCCAGGIO

Il prodotto teme l'umidità, conservare in contenitori ermeticamente chiusi, in luogo riparato ed asciutto. In queste condizioni la sua stabilità è di 24 mesi.

SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

I prodotti Kimia possono supportare i progettisti nella realizzazione di:

- lavori certificati LEED®
- lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC BUILDING®
- "appalti verdi" della Pubblica Amministrazione (Criteri Ambientali Minimi)

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo email ufficiotecnico@kimia.it