

Kimitech 350

Αλκαλίμαχο ινοπλισμένο υαλόπλεγμα με αστάρι 160 g/mq για την ενίσχυση σοβάδων και θερμομονωτικών επιχρισμάτων



Scheda Tecnica rev.12_05/2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Kimitech 350 είναι ένα αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα με αστάρι ~ 160 g/mq, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση υψηλής αντοχής ακόμη και μετά τη γήρανση.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Kimitech 350 χρησιμοποιείται για πολλαπλές μη δομικές εργασίες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: τελική επίστρωση θερμομονώσεων στο σύστημα εξωτερικής μόνωσης KIMITHERM. Οπλισμένο κονίαμα Betonfix ή Limepor στην επίστρωση σοβάδων ή κατασκευών. Ενισχυμένη επίστρωση θερμικών σοβάδων. Αδιαπερατότητα με οσμωτικά συστήματα σκυροδέματος (Betonfix 300 αναμεμιγμένο με Kimitech ELASTOFIX), ελαστικά σκυροδέματα (Kimicover UNO και Kimicover DUO) και εποξειδικά τσιμέντα (Kimitech ECF, Kimitech ECA). Όποια και αν είναι η προβλεπόμενη χρήση, τα επόμενα φύλλα του πλέγματος Kimitech 350 πρέπει να επικαλύπτονται κατά τουλάχιστον 10 cm.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για τους διάφορους τύπους παρέμβασης ανατρέξτε στις προδιαγραφές αναφοράς και των τεχνικών δελτίων των υλικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το Kimitech 350.

Στην εξωτερική θερμομόνωση, μετά από τη διάστρωση του επιχρίσματος Betonfix TERMORASA και πριν από την σταθεροποίησή του, τοποθετήστε το οπλισμένο πλέγμα Kimitech 350, βυθίζοντάς το πλήρως στη βασική στρώση, μέσω ενός πρόσθετου περάσματος με αμερικανική σπάτουλα.

Κατά τη στεγανοποίηση των πισίνων που πρόκειται να τοποθετηθούν με πλακάκια, το Kimitech 350 χρησιμοποιείται ως οπλισμός για το οσμωτικό κονίαμα Betonfix 300 αναμεμιγμένο με το Kimitech ELASTOFIX.

Όποια και αν είναι η προβλεπόμενη χρήση, τα επόμενα φύλλα του πλέγματος Kimitech 350 πρέπει να επικαλύπτονται κατά τουλάχιστον 10 cm.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Συμμορφώνεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τις

απαιτήσεις της EAD 040083-00-0404 για πλέγματα οπλισμού για εξωτερικά συστήματα μόνωσης.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κύλινδροι: Πλάτος 100 cm, μήκος 50 m.

Χαρακτηριστικά	Τυπική τιμή
Βάρος της φινιρισμένης υφής	160 g/m ² ± 5%
Διαστάσεις των ματιών	4 x 5 mm
Τυπική επιμήκυνση κατά τη θραύση (σκελετός)	3,5%.
Τυπική επιμήκυνση κατά τη θραύση (υφή)	3,5%.
Χρώμα	Λευκό
Βάρος	155 g/m ²
Φορτίο θραύσης σε εφελκυσμό Στιμόνι	42 N/mm
Φορτίο θραύσης σε ελκυσμό Υφή	46 N/mm
Φορτίο θραύσης σε εφελκυσμό μετά τη γήρανση Στιμόνι	> 20 N/mm
Φορτίο θραύσης σε εφελκυσμό μετά τη γήρανση Υφή	> 20 N/mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προϊόν που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Το προϊόν είναι ένα είδος σύμφωνα με τους ορισμούς του Κανονισμού (CE) αρ. 1907/2006 και ως εκ τούτου δεν απαιτεί

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οι πληροφορίες και οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία μας και σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενδεικτικές. Δεν συνεπάγονται καμία εγγύηση από πλευρά μας ως προς το τελικό αποτέλεσμα του εφαρμοσμένου προϊόντος και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από εξαντλητικές πρακτικές εφαρμογές, συνεπώς ο χρήστης πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα του προϊόντος για την προβλεπόμενη εφαρμογή και σκοπό. Οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση του τοπικού τεχνικού



δελτίου σχετικά με το εν λόγω προϊόν.