

KIMITECH CB 380 MTX

Tessuti quadriassiali in fibra di carbonio ad alta
resistenza per rinforzi FRP

DESCRIZIONE

Kimitech CB 380 MTX sono tessuti quadriassiali bilanciati (tessitura 0°, 90°, -45° e +45) in fibra di carbonio con grammatura pari a 380 g/mq.

Si caratterizza per le elevate resistenze meccaniche, spessore e peso ridotto, velocità e facilità di posa in opera anche in lavori di pronto intervento.

Il tessuto fa parte di sistemi FRP con ridotta invasività e buona reversibilità, grande lavorabilità e duttilità, ottima resistenza alle correnti vaganti, solventi, acidi. È possibile orientare e dimensionare il rinforzo a seconda della necessità della struttura.

Possibilità di finitura con rasanti, intonaci, vernici o protezioni antincendio.

IMPIEGHI

I tessuti Kimitech CB 380 MTX vengono utilizzati per realizzare consolidamenti di elementi strutturali e non strutturali in c.a., legno e muratura.

Risultano particolarmente adatti per placcare elementi inflessi, rinforzare a taglio travi e setti, confinare pilastri e, in generale, cerchiare edifici.

CERTIFICAZIONI

I tessuti Kimitech CB 380 MTX fanno parte di Kimitech CB 380 MTX CMP-system in possesso di CVT n° 405

(Per conoscere le caratteristiche del sistema si veda apposita sezione della presente scheda tecnica)

Il sistema
Kimitech CB 380 MTX CMP
System è costituito da:



Tessuto in fibra di carbonio
Kimitech CB 380 MTX
[Rotoli da 50 mt - h 127 cm]



Resina epossidica bicomponente
Kimitech CMP
[Secchi parte A+B da 5,33 kg]
oppure
[Secchi parte A+B da 16 kg]

Il sistema di rinforzo può essere
completato con connessioni realizzate
con Kimitech FIOCCO CB.



KIMITECH CB 380 MTX

APPLICAZIONE

Per la realizzazione dei vari tipi d'intervento consultare i capitolati di riferimento e le schede tecniche dei materiali da utilizzare.

Nel caso di strutture in cemento armato, realizzare i placcaggi su elementi che abbiano una resistenza a compressione superiore a 15 MPa (par 4.8.1.1 CNR DT 200 R1/2013); nel caso di superfici in muratura, attenersi alle indicazioni riportate al par 5.8.1.1 del CNR DT 200 R1/2013.

Una volta preparata la superficie oggetto dell'intervento, procedere con l'applicazione del primer Kimicover FIX nei casi in cui il supporto risulti molto poroso e non sia adeguatamente consistente e regolarizzazione del supporto (se necessaria) con stucco di regolarizzazione Kimitech EP-TX.

Applicare uno strato di resina epossidica Kimitech CMP a pennello o a rullo, direttamente sul supporto, posizionare il tessuto Kimitech CB 380 MTX (precedentemente tagliato a misura), ancora secco, nella direzione e nella posizione richiesta dal progetto, direttamente sul Kimitech CMP fresco. Schiacciare il tessuto nello strato di resina, utilizzando il rullino per compositi (rullare sempre nella direzione delle fibre, esercitando una lieve pressione facendo attenzione a non movimentare il tessuto durante questa fase). Rullare fin quando la resina emerge tra le fibre. Eliminare ogni eventuale bolla d'aria che possa rimanere intrappolata tra il tessuto e il sottofondo, continuando a rullare nella direzione delle fibre.

Applicare Kimitech CMP a pennello sul tessuto in più mani per favorire la totale impregnazione del tessuto stesso. Tali operazioni dovranno essere effettuate fresco su fresco. Eventuali ulteriori strati di rinforzo andranno applicati fresco su fresco e subito impregnati con la resina Kimitech CMP.

KIMITECH CB 380 MTX

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Grammatura [g/mq]	380
Densità [g/cm ³]	1,8
Tessitura	Quadriassiale
Spessore tf ** [mm]	0,053
Area resistente per unità di larghezza [mm ² /m]	53
Larghezza bf [mm]	1270
Classe di resistenza	210/C
Resistenza caratteristica a trazione [N/mm ²] (valore medio)	> 4800
Carico massimo per unità di larghezza [kN/m] (valore medio)	> 254
Modulo elastico [Gpa] (valore medio)	245±4%
Allungamento [%] (valore medio)	> 1,9

** Riferiti a ciascuna direzione di tessitura

KIMITECH CB 380 MTX CMP SYSTEM

Il sistema di rinforzo prevedente l'impiego di tessuto quadriassiale in carbonio Kimitech CB 380 MTX, incollato e impregnato con resina Kimitech CMP (la resina Kimitech EP-TX è prevista in maniera opzionale per la regolarizzazione) è un rinforzo in classe 210/C in possesso di CVT n. 405 come da "Linea Guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti", predisposta dal STC ed approvata dal Presidente del Consiglio Superiore con decreto n. 220 del 29 maggio 2019.

CLASSE 210 C	VALORI TABELLARI
Modulo elastico a trazione nella direzione delle fibre	210 GPa
Resistenza a trazione nella direzione delle fibre	2700 MPa

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE		VALORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Densità delle fibre, ρ_{fib} [g/cm ³]		1,8	ASTM D 792
Massa del tessuto per unità di area, ρ_x [g/m ²]		380	ISO 3374
Densità della resina, ρ_m [g/cm ³]	resina di impregnazione	1,08 ± 0,05	ISO 1675
	resina di incollaggio	1,9 ± 0,05	
Area equivalente, A_{rt} [mm ² /m]		53	UNI EN 2561
Spessore equivalente, t_{eq} [mm]		0,053	UNI EN 2561
Frazione in peso delle fibre nel composito [%] (valore medio)		30	
Frazione in volume delle fibre nel composito [%] (valore medio)		20	
Temperatura di transizione vetrosa Tg [°C]	primer (opzionale)	+ 70,6	ISO 11357-2:2013 (E)
	resina di impregnazione	+ 58,5	
	stucco di regolarizzazione (opzionale)	+ 59,5	
Temperatura di transizione vetrosa dopo primo ciclo di condizionamento Tg [°C]	primer (opzionale)	+ 57,6	Vedi punto 4.2.3 della LG
	resina di impregnazione	+ 38,6	
	stucco di regolarizzazione (opzionale)	+ 40,5	
Temperature limiti, minima e massima, di utilizzo [°C]		da 0 a 43	Vedi punto 5.2.6 della LG
Resistenza e reazione al fuoco		F	Vedi punto 5.2.6 della LG

KIMITECH CB 380 MTX CMP SYSTEM

PROPRIETÀ MECCANICHE	VALORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Modulo elastico del laminato riferita all'area netta fibre, E_f [GPa]	3 strati: 236 5 strati: 238	UNI EN 2561
Resistenza del laminato riferita all'area netta fibre, f_{fib} [Mpa] (valore caratteristico) (valore medio)	3 strati: 2788 5 strati: 2702 3 strati: 3010 5 strati: 2903	UNI EN 2561
Deformazione a rottura, ϵ_{fib} [%] (valore calcolato)	3 strati: 1,18 5 strati: 1,11	UNI EN 2561

NOTE

- Per le caratteristiche tecniche dei singoli componenti, consumi, confezioni e stoccaggio si rimanda alle relative schede tecniche.
- Per le indicazioni sulla corretta applicazione si rimanda al Manuale di Installazione.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

- I prodotti temono l'umidità, immagazzinare in luogo riparato ed asciutto (in queste condizioni ed in contenitori integri, il prodotto mantiene la sua stabilità per 12 mesi).
- Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi e una volta aperta la confezione utilizzare tutto il materiale.

PRECAUZIONI D'USO E SICUREZZA

- Durante la preparazione a l'applicazione dei sistemi FRP, gli addetti alla lavorazione dovranno indossare adeguati dispositivi di protezione individuale onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali (occhiali di protezione, guanti, scarpe antinfortunistiche, ecc..).
- Assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro; in caso contrario evitare lunghe esposizioni da parte degli addetti ai lavori.
- Per quanto non espressamente indicato nel Manuale di Installazione, fare riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti, contenenti i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

KIMITECH CB 380 MTX

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.

Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno specifico materiale è utilizzato: prima di procedere con l'ordine, sarà cura del cliente sottoporre tutta la documentazione disponibile alla D.L. perché essa possa stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti.

STOCCAGGIO

I tessuti temono l'umidità.
Immagazzinare in luogo asciutto
e riparato dalla luce.

SICUREZZA

Il prodotto è un articolo
secondo le definizioni del
Regolamento (CE) n. 1907/2006
e pertanto non necessita di
Scheda di Dati di Sicurezza.

I prodotti Kimia possono supportare i progettisti nella realizzazione di:

- lavori certificati LEED®
- lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC BUILDING®
- "appalti verdi" della Pubblica Amministrazione (Criteri Ambientali Minimi)

*Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare l'ufficio tecnico
all'indirizzo email ufficiotecnico@kimia.it*