

KIMITECH WALLMESH HR-HD

Rete strutturale in fibra di vetro A.R. preformata

DESCRIZIONE

Kimitech WALLMESH HR-HD è una rete strutturale preformata in materiale composito costituita da fibre di vetro A.R., impregnata con resina termoindurente, utilizzata in combinazione con malte delle linee Basic, Betonfix e Tectoria per realizzare rinforzi su manufatti in muratura e cls con la tecnica dell'intonaco armato (CRM).

IMPIEGHI

Kimitech WALLMESH HR-HD viene impiegata per la riparazione ed il rinforzo di elementi in muratura (maschi murari, volte, archi, ecc.) e c.a. con la tecnica dell'intonaco armato CRM. Realizzazione di sistemi antisfondellamento dei solai. Realizzazione di presidi antiribaltamento di tamponamenti e partizioni.

CERTIFICAZIONI

È marcata CE in conformità alle disposizioni dell'EAD 340392-00-0104: "CRM (Composite Reinforced Mortar) Systems for strengthening concrete and masonry structures".

CONFEZIONI



[Rotoli da 50 mt - h 100 cm]



La rete può essere impiegata con malte delle linee Basic, Betonfix, Tectoria tipo:

Malta a base di calce idraulica naturale
Basic MALTA M15

Malta cementizia Betonfix FB

Malta di pura calce Tectoria M15
[Sacco da 25 kg]

Il sistema di rinforzo deve essere completato con connessioni realizzate con barre elicoidali Kimisteel INOX X-BAR o elementi preformati ad L Kimitech PLUG CRM .



 **KIMIA**

KIMITECH WALLMESH HR-HD

APPLICAZIONE

Per garantire l'adeguata collaborazione del getto rinforzato con la rete Kimitech WALLMESH HR-HD, in tutti gli interventi è necessario prevedere sistemi di connessione ad hoc.

Il numero e la disposizione dei connettori devono essere valutati dal progettista in relazione alla qualità muraria

dell'elemento da consolidare, alla tipologia di intervento previsto e alle sollecitazioni di progetto alle quali la struttura è soggetta.

Si consiglia l'utilizzo di barre elicoidali in acciaio inox Kimisteel INOX X-BAR oppure i connettori preformati a "L" in fibra di vetro e resina termoindurente ad aderenza migliorata Kimitech PLUG CRM, entrambi marcati CE, come sistema di connessione in ragione di almeno 4 connettori al m2.

Al fine di evitare che durante l'applicazione la rete venga spinta a diretto contatto contro il supporto, non risultando inglobata nel getto e non potendone contrastare adeguatamente movimenti e ritiri nel breve e nel lungo periodo, è indispensabile procedere attenendosi a questa procedura:

- demolizione dell'intonaco esistente e delle parti decoese e scarifica dei giunti di allettamento;
- lavaggio e bagnatura della superficie a saturazione;
- eventuale ricostruzione di parti di murature mancanti o particolarmente danneggiate;
- applicazione di un primo strato di rinzafo al paramento murario di spessore pari a circa 1,5 - 2 cm;
- messa in opera della rete, inglobandola parzialmente nella malta fresca del rinzafo, prevedendo una sovrapposizione delle fasce di rete per circa 15 - 20 cm al fine di garantire la continuità meccanica;
- Messa in opera degli elementi angolari
- Esecuzione dei prefori e inserimento dei connettori;
- applicazione di intonaco con caratteristiche di progetto per uno spessore pari a circa 1,5 - 2 cm.

Nel caso di intonaci armati con rete Kimitech WALLMESH HR-HD, la successiva rasatura con Limepor EDO va effettuata a completamento della stagionatura dell'intonaco (attendere almeno 1 settimana per ogni centimetro di spessore, e come minimo almeno 3 settimane), così da sigillare le eventuali lesioni da ritiro che possono generarsi soprattutto nel caso di intonaci in grossi spessori (in questi casi è sempre consigliabile armare la successiva rasatura pre-tinteggiatura con la rete Kimitech 350).

In corrispondenza degli spigoli occorre prevedere l'impiego di elementi angolari Kimitech WALLMESH CORNER-HD facenti parte del pacchetto CRM in possesso di certificazione ETA.

KIMITECH WALLMESH HR-HD

CARATTERISTICHE TECNICHE RETE	
Contenuto di zirconio Zr (%)	> 16
Peso del tessuto non apprettato	510 g/m ²
Peso del tessuto apprettato	615 g/m ²
Dimensione maglie	38 x 38 mm
Densità della fibra	2,68 g/cm ³
Densità della resina epossidica termoidurente	1,1 g/cm ³
Percentuale di fibra di vetro AR (in peso)	83 %
Percentuale di fibra di vetro AR (in volume)	67 %
Percentuale di resina epossidica termoidurente (in peso)	16 %
Percentuale di resina epossidica termoidurente (in volume)	32 %
Numero barre al metro	Ordito: 26 Trama: 26
Sezione nominale delle barre	Ordito: 6,86 mm ² ± 5% Trama: 12,24 mm ² ± 5%
Resistenza alla trazione della rete impregnata (media)	Ordito: 869 MPa Trama: 471 MPa
Allungamento a trazione della rete impregnata (medio)	Ordito: 3,2 % Trama: 3,2 %
Modulo elastico della rete impregnata (medio)	23 GPa media tra ordito (27 GPa) e trama (18 GPa)
Resistenza unitaria per unità di larghezza della rete	Ordito: 155 KN/m Trama: 137,64 KN/m
Spessore equivalente	Ordito: 0,178 mm Trama: 0,292 mm
Sezione resistente	Ordito: 178,36 mm ² /m Trama: 292,24 mm ² /m
Resistenza al nodo	Ordito: 0,23 KN Trama: 0,20 KN
Carico di rottura singolo filo	Ordito: 5,96 KN Trama: 5,29 KN
Resistenza all'umidità dopo 1000 ore	Residuo > 85%
Resistenza agli ambienti salini dopo 1000 ore	Residuo > 85%
Resistenza agli ambienti alcalini dopo 1000 ore	Residuo > 85%
Temperatura di transizione vetrosa Tg della rete	59,96° C

KIMITECH WALLMESH HR-HD

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale.

Gli obblighi di marcatura non sono legati alla natura intrinseca di un dato prodotto, ma all'impiego per cui uno specifico materiale è utilizzato: prima di procedere con l'ordine, sarà cura del cliente sottoporre tutta la documentazione disponibile alla D.L. perchè essa possa stabilire l'idoneità dei materiali (in termini di certificazioni e prestazionali) in relazione all'impiego cui sono destinati.

Le informazioni e le prescrizioni da noi indicate nella presente Scheda Dati Prodotto sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative.

Esse non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto l'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità.

Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo coperto e asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare diretta.

È necessario evitare l'esposizione a polvere, grasso, olio e qualsiasi altro materiale che possa influire negativamente sull'aderenza tra la rete e la malta. Per evitare la rottura dei filamenti che costituiscono la rete, è necessario prestare particolare attenzione durante il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio.

SICUREZZA

Il prodotto è un articolo secondo le definizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e pertanto non necessita di Scheda di Dati di Sicurezza.

I prodotti Kimia possono supportare i progettisti nella realizzazione di:

- lavori certificati LEED®
- lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC BUILDING®
- "appalti verdi" della Pubblica Amministrazione (Criteri Ambientali Minimi)

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo email ufficiotecnico@kimia.it