

Alisado a relleno de fachadas y paredes interiores con acabado mineral liso

LV38_SA_ES_R2-0517

FICHA DE APLICACIÓN

Alisado a relleno de fachadas y paredes interiores con acabado mineral liso alisado por medio de :

1. preparación de los soportes;
2. alisado.

1) PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

Si está en presencia de revocos viejos pero compactos, límpielos con una lavadora a presión o, si es necesario, con abrasiones mecánicas para eliminar pinturas viejas y piezas inconsistentes que podrían comprometer el buen anclaje del procesamiento posterior.

En revocos de nueva construcción, espere a que cure por completo y verifique que esté compacto y limpio.

Luego humedezca el sustrato hasta la saturación.

2) ALISADO

Continúe con la aplicación de acabado con una espátula de metal en dos capas con masilla **Limepor SK** lista para usar para desnatar.

El espesor del acabado será máximo de 1 mm con un consumo máximo de materiales en las dos capas de 1.3 kg/m².