

Alisado de revoco interno y externo con acabado tamaño de grano max 0.6 mm

LV39_SA_ES_R2-0517

FICHA DE APLICACIÓN

Alisado de revoco interno y externo con acabado tamaño de grano max 0.6 mm por:

1. preparación de los soportes;
2. alisado.

1) PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

Si está en presencia de yesos viejos pero compactos, límpielos con una lavadora a presión o, si es necesario, con abrasiones mecánicas para eliminar pinturas viejas y piezas inconsistentes que podrían comprometer el buen anclaje del procesamiento posterior.

En yeso de nueva construcción, espere a que cure por completo y verifique que esté compacto y limpio. Luego humedezca el sustrato hasta la saturación.

2) ALISADO

Continúe con la aplicación de acabado con una espátula de metal en dos capas con **Limepor EDO** (blanco).

El espesor del acabado será de 2 mm con un consumo máximo de materiales en las dos capas de 3 kg/m².