

Alisado de revoco interno y externo con acabado tamaño de grano max 1 mm

LV40_SA_ES_R3-0517

FICHA DE APLICACIÓN

Alisado de revoco interno y externo con acabado granulometría máx. 1 mm por:

1. preparación de los soportes;
2. alisado

1) PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

Si está en presencia de revocos viejos pero compactos, límpielos con una lavadora a presión o, si es necesario, con abrasiones mecánicas para eliminar pinturas viejas y piezas inconsistentes que podrían comprometer el buen anclaje del procesamiento posterior.

En el yeso de nueva construcción, espere a que cure por completo y verifique que esté compacto y limpio. Luego humedezca el sustrato hasta la saturación.

2) ALISADO

Continúe con la aplicación de acabado con una espátula de metal en dos capas con morteros niveladores a base de cal con un tamaño máximo de grano de 1 mm: **Limepor FN** (beige-avellana).

El producto se aplicará con un consumo total de aproximadamente 2,8 kg/m² para un espesor de 2 mm.

ALTERNATIVAS POSIBLES

Como alternativa al **Limepor FN**, es posible alisarlo aplicando mortero a base de cal hidráulica natural con un tamaño máximo de grano de 1 mm **Tectoria PMP CIVITAS/F**.