

Incapsulamento manufatti in cemento-amianto di “tipo c” e successiva posa di pannelli accoppiati a diretto contatto con la struttura in cemento-amianto

LV27_SA_IT_R2-0517

SCHEDA APPLICATIVA

Incapsulamento di strutture in cemento-amianto di “tipo c” e successiva posa di pannelli accoppiati a diretto contatto con la struttura in cemento-amianto, mediante:

- 1. predisposizione dei supporti;**
- 2. Incapsulamento.**

1) PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI

La messa in opera dei prodotti sarà effettuata con idonee attrezzature, da personale qualificato e protetto a norma di legge.

Pulizia del supporto con apposite tecniche al fine di eliminare polvere, grasso, vecchie vernici e tutto quello che può compromettere le lavorazioni successive.

2) INCAPSULAMENTO

Applicazione a spruzzo di resina elastomerica monocomponente tipo **Kimicover BLINDO**.

La resina, che avrà spiccate caratteristiche di adesione, di resistenza agli sbalzi termici, sarà diluita con il 10-15% di acqua potabile ed applicata in unica mano rispettando un consumo medio di circa 0.350 kg/m².

Lo spessore totale del rivestimento incapsulante non dovrà essere inferiore a 200 micron e non dovrà essere superiore a 600 micron. Successiva posa di idonei pannelli accoppiati a diretto contatto con la struttura.