

Pavimentazioni multistrato epossicementizie autolivellanti

LV33_SA_IT_R2-0717

SCHEDA APPLICATIVA

Realizzazione di pavimentazioni multistrato epossicementizie autolivellanti previo:

1. predisposizione del supporto;
2. posa del rivestimento a spessore.

1) PREDISPOSIZIONE DEL SUPPORTO

Far riferimento alla Scheda Applicativa "Predisposizione di supporti da rivestire con resina" ([LV88](#)) per gli aspetti relativi a pulizia del supporto; controlli preliminari; preparazione della superficie

2) POSA DEL RIVESTIMENTO A SPESSORE

Sul supporto asciutto e depolverato con aspiratori, applicazione a rullo di resina epossidica bicomponente ad alta penetrazione **Kimicover FIX** rispettando un consumo non inferiore a 0,3 kg/m².

Stesura a fresco, a spatola dentata o rastrello, di rasante tricomponente **Kimitech ECA**, nei colori standard disponibili e/o caricato con eventuali pigmenti in cantiere in funzione degli effetti decorativi desiderati.

Passaggio con rullo frangibolle per evitare la formazione di "crateri". Considerare un consumo complessivo di circa 4-5 Kg/mq.

Ad indurimento avvenuto (almeno 48 ore) procedere con la finitura secondo le indicazioni della Scheda Applicativa "Finitura di pavimentazioni e rivestimenti in resina" ([LV78](#))