

Rasatura a stucco di facciate e pareti interne con finitura minerale rasata liscia

LV38_SA_IT_R2-0517

SCHEDA APPLICATIVA

Rasatura a stucco di facciate e pareti interne con finitura minerale rasata liscia mediante:

1. predisposizione dei supporti;
2. rasatura.

1) PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI

Se si è in presenza di intonaci vecchi ma compatti eseguirne la pulizia con idrolavaggio a pressione adeguata o, se necessario, mediante abrasioni meccaniche al fine di eliminare vecchie vernici e parti inconsistenti che potrebbero compromettere il buon ancoraggio delle successive lavorazioni.

Su intonaco di nuova realizzazione attendere la completa stagionatura e verificare che sia compatto e pulito. Inumidire quindi a saturazione il supporto.

2) RASATURA

Procedere con l'applicazione di finitura a spatola metallica in due mani con stucco a base calce per rasature pronto all'uso **Limepor SK**.

Lo spessore della finitura sarà massimo 1 mm con un consumo massimo di materiali nelle due mani di 1,3 kg/m².