

## Rasatura di intonaci interni e o esterni con finitura a granulometria max 0,6 mm

LV39\_SA\_IT\_R2-0517

### SCHEDA APPLICATIVA

Rasatura di intonaci interni e o esterni con finitura a granulometria max 0,6 mm mediante:

1. predisposizione dei supporti;
2. rasatura.

#### 1) PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI

Se si è in presenza di intonaci vecchi ma compatti eseguirne la pulizia con idrolavaggio a pressione adeguata o, se necessario, mediante abrasioni meccaniche al fine di eliminare vecchie vernici e parti inconsistenti che potrebbero compromettere il buon ancoraggio delle successive lavorazioni.

Su intonaco di nuova realizzazione attendere la completa stagionatura e verificare che sia compatto e pulito.

Inumidire quindi a saturazione il supporto.

#### 2) RASATURA

Procedere con l'applicazione di finitura a spatola metallica in due mani con **Limepor EDO** (bianco).

Lo spessore della finitura sarà di 2 mm con un consumo massimo di materiali nelle due mani di 3 kg/m<sup>2</sup>.