

## Rasatura di intonaci interni e o esterni con finitura a granulometria max 1 mm

LV40\_SA\_IT\_R3-0517

### SCHEDA APPLICATIVA

Rasatura di intonaci interni e o esterni con finitura a granulometria max 1 mm mediante:

1. predisposizione dei supporti;
2. rasatura.

#### 1) PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI

Se si è in presenza di intonaci vecchi ma compatti eseguirne la pulizia con idrolavaggio a pressione adeguata o, se necessario, mediante abrasioni meccaniche al fine di eliminare vecchie vernici e parti inconsistenti che potrebbero compromettere il buon ancoraggio delle successive lavorazioni.

Su intonaco di nuova realizzazione attendere la completa stagionatura e verificare che sia compatto e pulito.

Inumidire quindi a saturazione il supporto.

#### 2) RASATURA

Procedere con l'applicazione di finitura a spatola metallica in due mani con malte rasanti a base calce di granulometria massima di 1 mm: **Limepor FN** (beige - nocciola).

Il prodotto verrà applicato con un consumo totale di circa 2,8 kg/m<sup>2</sup> per uno spessore di 2 mm.

#### ALTERNATIVE POSSIBILI

*In alternativa a **Limepor FN** è possibile eseguire la rasatura mediante applicazione di malta a base di calce idraulica naturale con granulometria massima 1 mm **Tectoria PMP CIVITAS/F**.*