

## Rasatura di intonaci e strutture cementizie

LV41\_SA\_IT\_R2-0517

### SCHEDA APPLICATIVA

Rasatura di intonaci e strutture cementizie mediante:

1. preparazione de supporto;
2. rasatura.

#### 1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Se si è in presenza di intonaci vecchi ma compatti eseguire la pulizia con idrolavaggio a pressione adeguata o, se necessario, mediante abrasioni meccaniche al fine di eliminare vecchie vernici e parti inconsistenti che potrebbero compromettere il buon ancoraggio delle successive lavorazioni.

Su intonaco di nuova realizzazione attenderne la completa stagionatura e verificare che sia compatto e pulito. Inumidire quindi il supporto.

#### 2) RASATURA

Rasatura protettiva mediante applicazione in doppia mano di malta monocomponente, con ottime caratteristiche di impermeabilità all'acqua e all'anidride carbonica e di resistenza agli agenti atmosferici, ai cicli di gelo e disgelo ad alta adesione, con granulometria massima dell'inerte 0,5 mm, **Betonfix RS** a marchio CE secondo UNI EN 1504-3 Classe R2, per uno spessore totale medio di 3 mm rifinita con fratazzo o spugnino.

Al fine di aumentare la durabilità della rasatura è possibile interporre tra le due mani di rasante la rete in fibre di vetro **Kimitech 350**.

#### ALTERNATIVE POSSIBILI

*In alternativa a **Betonfix RS** è possibile eseguire la rasatura mediante applicazione di malta rasante protettiva idrofugata monocomponente pronta all'uso con inerti di granulometria massima di 0,5 mm bianca o grigia **Betonfix R30** oppure con malta rasante protettiva idrofugata monocomponente pronta all'uso con inerti di granulometria massima di 0,7 mm bianca **Betonfix R52**.*