


Stilatura di prospetti in cotto o in pietre a faccia vista mediante l'utilizzo di malta pronta all'uso

LV72_SA_IT_R3-1019



applicazione di malta base calce con granulometria massima di 3 mm di colore nocciola con sfumature rosate **Limepor PMP CIVITAS**.

SCHEDA APPLICATIVA

Stilatura di prospetti in cotto o in pietre a faccia vista mediante l'utilizzo di malta pronta all'uso mediante:

1. preparazione del supporto;
2. stilatura.

1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Realizzare la scarnitura dei giunti di malta in murature miste, pietra, tufo o laterizio con mezzi manuali o meccanici ed eventualmente, eseguire l'idrolavaggio della muratura al fine di ottenere un supporto sano e compatto esente da parti incoerenti o in fase di distacco, efflorescenze saline, polvere e muffe.

Saturare d'acqua il supporto (condizione s.s.a.)

2) STILATURA

Applicare a cazzuola in più strati la malta pronta all'uso **Limepor MT** esercitando una leggera pressione per facilitarne l'adesione al supporto avendo cura di non imbrattare le pietre.

Rimuovere l'eccesso di malta subito dopo la stesura. Trattare i giunti con spugna inumidita.

ALTERNATIVE POSSIBILI

In alternativa a **Limepor MT** è possibile eseguire la stilatura mediante