

Ripristino pozzetti e griglie stradali

LV97_SA_IT_R2-1017

SCHEDA APPLICATIVA

Ripristino pozzetti e griglie stradali previa:

1. rimozione dell'asfalto e del cls deteriorato;
2. fissaggio dei chiusini;
3. getto di riempimento;

1) RIMOZIONE DELL'ASFALTO E DEL CLS DETERIORATO

Eliminazione dello strato corticale di asfalto e rimozione accurata del calcestruzzo degradato ed inconsistente mediante martellinatura fino a trovare un supporto compatto.

2) FISSAGGIO DEI CHIUSINI

Fissaggio e livellamento di chiusini, passi d'uomo e caditoie su strade, riparazione rapida di buchi, nidi di ghiaia e danneggiamenti della carreggiata in calcestruzzo, mediante posa, sul supporto umido, di un primo strato di **Betonfix FLC** fino allo spessore desiderato (spessore minimo: 3 cm).

Successivamente posare il telaio e adattarlo al nudo del livello della massiciata. Non usare mai cunei (metallo legno...).

Completare il riempimento cospargendo il materiale con l'aiuto di una cazzuola, o preferibilmente compattandolo con l'aiuto di una staggia. Finire con frattazzo levigando al livello della pavimentazione.

Per l'ulteriore applicazione di un eventuale pavimentazione, lasciare uno spazio libero di minimo 3 cm.

3) GETTO DI RIEMPIMENTO

Atteso il tempo di presa (circa 40 minuti), realizzazione del getto di livellamento a copertura delle flange della cornice del chiusino mediante betoncino fibroarmato pronto all'uso, a consistenza colabile, a rapido indurimento, **Betonfix CR/RPD**.