



Antievaporante W

ST2-0217

Stagionante filmogeno per la protezione del calcestruzzo fresco dalla rapida evaporazione dell'acqua



DESCRIZIONE

Stagionante filmogeno in emulsione acquosa in grado di formare sul calcestruzzo una pellicola uniforme, leggermente elastica, impermeabile all'acqua e all'aria. Il prodotto risponde alle norme UNI 8656 con classificazione tipo 1.

VANTAGGI

- **Performante:** migliora la resistenza meccanica e all'usura del cls; riduce la polverosità superficiale; riduce le fessure da ritiro plastico;
- **Facile da applicare:** permette di ottimizzare i tempi e i costi della manodopera dovuti ai sistemi tradizionali di protezione dei getti (acqua, fogli di plastica, sacchi di juta bagnati).

IMPIEGHI

Lo stagionante viene impiegato per la protezione del calcestruzzo fresco dalla rapida evaporazione dell'acqua dovuta all'azione del sole e del vento. E' particolarmente indicato per opere quali pavimentazioni industriali, pavimentazioni esterne, piste aeroportuali, intonaci, paramenti di dighe, ponti, canali e serbatoi.

APPLICAZIONE



Applicazione a rullo o pennello



Applicazione a macchina

L'applicazione deve essere eseguita sulla superficie del calcestruzzo subito dopo l'evaporazione dell'acqua di affioramento (bleeding), dopo che sia iniziata la presa (nel caso di pavimentazioni industriali) o subito dopo lo scasso (per CLS gettato in casseformi).

Il prodotto va steso (a rullo, pennello o spruzzo) in un'unica mano, realizzando uno strato sottile ed uniforme. Proteggere le zone trattate per almeno 2-3 ore dall'azione dilavante procurata da eventuali piogge.

CONFEZIONI

Tap. 25 Kg – Pallet – 24x25 Kg – 600 Kg

CONSUMI

0,15-0,20 Kg/mq

STOCCAGGIO

Teme l'umidità. Conservare in luogo riparato ed asciutto. In confezione integra ed in ambiente asciutto, la sua stabilità è di 12 mesi.

AVVERTENZE

Prodotto destinato ad uso professionale. L'antievaporante impedisce l'adesione di qualsiasi altro prodotto di finitura. Il suo impiego è perciò sconsigliato per stagionare CLS o intonaci quando si prevedono rasature o pitturazioni successive, a meno che non si esegua un'adeguata pulizia meccanica della superficie mediante bocciardatura o sabbiatura per rimuovere il prodotto. Se applicato su superfici orizzontali (strade, parcheggi, piste aeroportuali) può risultare scivoloso per gli automezzi gommati in transito.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto e ad accertarsi che il bollettino tecnico sia valido e non superato da successivi aggiornamenti.

ECOSOSTENIBILITÀ

Questo prodotto supporta i progettisti nella realizzazione di:

- lavori certificati LEED®, 'The Leadership in Energy and Environmental Design', in accordo al U.S. Green Building Council;



- lavori certificati GBC HOME® e HISTORIC BUILDING®;
- “appalti verdi” della Pubblica Amministrazione (Criteri Ambientali Minimi).

Per maggiori informazioni sui crediti acquisibili contattare l'ufficio tecnico all'indirizzo email ufficiotecnico@kimia.it.